

Global Click



Superguard®

Scuff & stain
resistantSuitable for
bathrooms

INFORMACE O VÝROBKU | PRODUCT INFORMATION | INFORMÁCIE O VÝROBKU

Oblast použití Level of use Miera používania	EN ISO 10874	23 - 31
Celková tloušťka Total thickness Celková hrúbka	EN ISO 24346	4,2 mm (165 mils)
Nášlapná vrstva Wear layer Nášlapná vrstva	EN ISO 24340	0,3 mm (12 mils)
PU ochrana nášlapné vrstvy Wear layer PUR treatment PUR úprava nášlapnej vrstvy		Superguard®
Celková hmotnosť g/m² Total weight g/m² Celková hmotnosť g/m2	EN ISO 23997	7625

VELIKOST & BALENÍ | SIZE & PACKING | ROZMERY A BALENIA

Lamela A Planks A Lamely A	EN ISO 24342	19,1 x 131,6 cm (7,52" x 51,81")
Dlažba Tiles Dlažba	EN ISO 24342	30,06 x 60,46 cm (11,83" x 23,80")
Počet lamel v balení A Box planks A Počet lamiel v balení A	8 pcs/box	2,01 m²/box (21,65 ft²/box)
Počet dlažeb v balení Box tiles Počet dlažieb v balení	11 pcs/box	2 m²/box (21,52 ft²/box)

VÝSLEDKY TESTŮ | TEST RESULTS | VÝSLEDKY TESTOV

Reakce na oheň Inflammability Horľavosť	EN 13501	Bfl-S1
Odolnosť proti poškrábaniu Scratch resistance Odolnosť voči poškrabaniu	EN ISO 660-2	Class T
Pravouhlost & Rovnosť Squareness & straightness Pravouhlosť a rovnosť	EN ISO 24342b	≤ 400 mm: ≤ 0,25 mm > 400 mm: ≤ 0,35 mm
Protiskluznosť Slip resistance Sklízový odpor	EN 13893	DS
Omezení skluzu Slip restraint Obmedzenie šmyku	DIN 51130	R10
Trvalá deformace Residual indentation Trvalá deformácia	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Odolnosť na zatížení nábytkem Furniture leg resistance Odpor nôh nábytku	EN ISO 16581	No cracks, no damage
Kroutivost Curling Zvlňenie	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Elektrický odpor Electrical resistance Elektrický odpor	EN 1081	≤ 10³ Ohm
Rozměrová stálost Dimensional stability Rozmerová stabilita	EN ISO 23999	Norm: ≤ 0,25 % Average result measured: ≤ 0,05 %
Tepelná izolace Heat insulation Tepelnoizolačné vlastnosti	EN ISO 10456	0,25 w/(m.K)
Tepelný odpor R Thermal resistance R Tepelný odpor R	EN 12664	0,0154m².K/W
Skupina formaldehydu Formaldehyde group Skupina formaldehydov	EN 717-1	E1
Zvuková izolace Acoustic insulation Akustická izolácia	EN ISO 717-2	4 dB
Zvuková izolace Acoustic insulation Akustická izolácia + Xtrafloor Go underlay	EN ISO 717-2	18 dB
Zvuková izolace Acoustic insulation Akustická izolácia + Xtrafloor Base underlay	EN ISO 717-2	13 dB
Zvuková izolace Acoustic insulation Akustická izolácia + Xtrafloor Silent underlay	EN ISO 717-2	19 dB
Odolnosť na kolečkovou židli Castor chair resistance Odpor kresla na kolieskach	EN ISO 4918	No damage to wearlayer, no delamination
Odolnosť proti skvrnám Stain resistance Odolnosť voči znečisteniu	EN ISO 26987	Very good Très bonSehr gut Zeer goed
Stálobarevnosť Light fastness Odolnosť voči svetlu	EN ISO 105-B02	≥6
Podlahové topení Underfloor heating Podlahové vykurovanie	EN 12524	Suitable, max 27°C Adapté, max 27°C Geeignet, max 27°C Geschikt, max 27°C
Záruka (rok) Warranty (year) Záruka (počet rokov)		12 Residential 5 Commercial

Záruka se vztahuje na výrobní vady a na předčasné opotřebení způsobené standardním užíváním. | The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use | Záruka sa vztahuje na výrobné chyby a na predčasné opotrebovanie spôsobené štandardným užíváním.



DESIGN | FLOORS

a division of **ivc** group

Nijverheidslaan 29 8580 Avelgem Belgium T +32 [0]56 653 211 F +32 [0]56 653 229
info@ivcgroup.com www.ivcgroup.com BTW BE 0866.682.231