



Super ochrana
Super ochrana



Odolné proti
poškrábání
Odolné proti
poškriabaniu



Vhodné do
koupelen
Vhodné do
kúpeľní



Bytové –
těžká zátěž
Bytové-
vysoká záťaž



Komerční
lehká zátěž
Komerčné
ľahká záťaž

INFORMACE O VÝROBKU ■ INFORMÁCIE O VÝROBKU ■ PRODUCT INFORMATION ■ PRODUCT DATEN

Evropská klasifikace Európska klasifikácia European classification Europäische Klassifizierung	EN 649	Bytové – těžká zátěž / Bytové-vysoká záťaž Komerční lehká zátěž / Komerčné - ľahká záťaž
Celková tloušťka Celková hrúbka Total thickness Gesamtdicke	EN 428	ca. 2,00 mm (80 gauge)
Nášlapná vrstva Nášľapná vrstva Wear layer Nutzschicht	EN 429	ca. 0,30 mm (12 mills)
Ochrana nášlapné vrstvy Ochrana nášľapnej vrstvy Wear layer PU treatment Schutz vor Schmutz PU		SuperGuard®
Celková hmotnost Celková hmotnosť Total weight Gewicht	EN 430	ca. 3.500 g/m²

VELIKOST & BALENÍ ■ VEĽKOSŤ & BALENIE ■ SIZE & PACKING ■ ABMESSUNG & VERPACKUNG

Lamely Lamely Planks Dielen	EN 427	152 x 914 mm (6" x 36")
Dlažba obdélníková Dlažba obdĺžniková Long tiles Rechteckige Fliesen	EN 427	305 x 610 mm (12" x 24")
Dlažba čtvercová Dlažba štvorcová Square tiles Viereckige Fliesen	EN 427	406 x 406 mm (16" x 16")
Počet lamel v balení Počet lamiel v balení Box planks 1 Karton Dielen	24 pcs/box	3,34 m²/box (4 y²)
Počet obdélníkové dlažby v balení Počet obdĺžnikové dlažby v balení Box long tiles 1 Karton rechteckige Fliesen	18 pcs/box	3,34 m²/box (4 y²)
Počet čtvercové dlažby v balení Počet štvorcové dlažby v balení Box square tiles 1 Karton viereckige Fliesen	20 pcs/box	3,34 m²/box (4 y²)

VÝSLEDKY TESTŮ ■ VÝSLEDKY TESTOV ■ TEST RESULTS ■ TESTERGEBNISSE

Odolnost proti poškrábání Odolnosť proti poškriabaniu Scratch resistance Kratzfestigkeit	EN 660	Třída T Class T
Rozměrová stálost Rozmerová stálosť Dimensional stability Dimensionsstabilität	EN 434	≤ 0,25%
Pravouhlost & Rovnost Pravouhlosť & Rovnosť Squareness & straightness Rechtwinkligkeit & Geradheit	EN 427	≤ 0,25 mm
Trvalá deformace Trvalá deformácia Residual indentation Resteindruck	EN 433	≤ 0,10 mm
Kroutivost Kroutivosť Curling Welligkeit	EN 434	≤ 2 mm
Odolnost na kolečkovou židli Odolnosť na kolieskovou stoličku Castor chair resistance Stuhlrollenfestigkeit	EN 425	Bez poškození nášlapné vrstvy, bez štěpení vrstev / Bez poškodenia nášľapnej vrstvy, bez štiepenie vrstiev
Podlahové topení Podlahové kúrenie Underfloor heating Bodenheizung		Vhodné Vhodné
Stálobarevnost Stálofarebnosť Light fastness Lichtbeständigkeit	ISO 105B02	Třída 6-7 Trieda T
Odolnost proti skvrnám Odolnosť proti škvrnám Stain resistance Fleckenbeständigkeit	EN 423	Velmi dobrá Veľmi dobrá
Reakce na oheň Reakcia na oheň Inflamability Entflammbarkeit	B _{fl} -S ₁	
Protiskluznost Protišmykovosť Slip resistance Rutschfestigkeit	DS	
Skupina formaldehydu Skupina formaldehydu Formaldehyde group Formaldehyd-Gruppe	E1	
Záruka Záruka Warranty Garantie		10 years

Záruka se vztahuje na výrobní vady a na předčasné opotřebení způsobené standardním užíváním. | Záruka sa vztahuje na výrobné chyby a na predčasné opotrebovanie spôsobené štandardným užívaním. | The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal residential use. | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung im Wohnbereich



EN 14041:2004 | podlahová krytina z polyvinylchloridu
06 | v souladu s EN649