

Technické údaje podlah Vision Click

Technické údaje podlahovín Vision Click



Polyuretan
Protectonite PU
Protectonite PU



Odolné vůči
otěru a znečištění
Odolné vůči otěru
a znečištění



Voděodolné
Vodeodolné



Přírodní vzhled
a dojem
Přírodní vzhled
a dojem




Zvukotěsné
Zvukotěsné



MADE IN
BELGIUM



PATENTED
TECHNOLOGY



INFORMACE O VÝROBKU | INFORMÁCIE O VÝROBKU

Míra používání Miera používania	EN 685	23 - 31
Celková tloušťka Celková hrúbka	EN 428	cca 4,50 mm
Nášlapná vrstva Nášlapná vrstva	EN 429	cca 0,30 mm
PUR úprava nášlapné vrstvy PUR úprava nášlapnej vrstvy		Protectonite®
Celková hmotnost g/m ² Celková hmotnosť g/m ²	EN 430	cca 7.800

ROZMĚRY A BALENÍ | ROZMERY A BALENIA

Lamely Lamely	EN 427	19,1 x 131,6 cm
Balení lamel Balenie lamiel	7 ks/balení, balenie	1,76 m ² /balení, balenie

VÝSLEDKY TESTŮ | VÝSLEDKY TESTOV

Hořlavost Horľavosť	EN 13501	Bfl-S1
Odolnost vůči poškrábání Odolnosť voči poškrabaniu	EN 660-2	Třída T Trieda T
Pravouhlost a rovnost Pravoúhlosť a rovnosť	EN 427	≤ 0,35 mm
Odolnost vůči sklouznutí Skluzový odpor	EN 13893	DS
Omezení sklouznutí Obmedzenie šmyku	DIN 51130	R10
Trvalá deformace Trvalá deformácia	EN 433	≤ 0,10 mm
Odolnost vůči nohám nábytku Odpor nôh nábytku	EN 424	Bez prasklin, bez poškození Bez prasklín, bez poškodenia
Zvlnění Zvlnenie	EN 434	≤ 2 mm
Elektrický odpor Elektrický odpor	EN 1081	≤ 10 ⁹ ohmů ≤ 10 ⁹ ohmov
Rozměrová stabilita Rozmerová stabilita	EN 434	Norma: ≤ 0,25 % - Naměřený průměr: ≤ 0,05 % Norma: ≤ 0,25 % - Naměřený průměr: ≤ 0,05 %
Tepelně izolační vlastnosti Tepelnoizolačné vlastnosti	EN 12524	0,25 w(m.K)
Tepelný odpor R Tepelný odpor R	EN 12664	0,0100 m ² .K/W
Elektrostatické vlastnosti Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	< 2 kV
Skupina formaldehydů Skupina formaldehydov	EN 717-1	E1
Akustická izolace Akustická izolácia	EN-ISO 140-8	4 dB
Odolnost vůči křeslu na kolečkách Odpor křesla na kolečkách	EN 425	Bez poškození nášlapné vrstvy, bez odvrstvení Bez poškodenia nášlapnej vrstvy, bez odvrstvenia
Odolnost vůči znečištění Odolnosť voči znečisteniu	EN 423	Velmi dobrá Veľmi dobrá
Odolnost vůči světlu Odolnosť voči svetlu	ISO 105-B02	≥ 6
Podlahové vytápění Podlahové vykurovanie	EN 12524	Vhodné, max. 27 °C
Záruka (roky) Záruka (počet rokov)		V obytných prostorách: 12 let V obytných priestoroch: 12 rokov V obchodních prostorách: 5 let V obchodných priestoroch: 5 rokov