TECHNICKÉ INFORMACE

Primo Ultra

Duben 2019

	**KONSTRUKCE**		
	STROJNÍ KALIBR		1/10th Gauge
	VÝŠKA VLÁKNA	ISO 1766	9 mm
	HUSTOTA	ISO 1763	156 940 vpichů/m^2
	VÁHA VLÁKNA		1 627 g/m^2 (48 oz/yd^2)
	CELKOVÁ VÁHA KOBERCE	ISO 8543	2 407 g/m^2
	TLOUŠŤKA KOBERCE	ISO 1765	12 mm
	ŠÍŘE		4 & 5 metr
	**SLOŽENÍ**		
	VLÁKNO	ISO 1833	100% Excellon Polypropylene
	PRIMÁRNÍ PODKLAD		Woven Polypropylene
	SEKUNDÁRNÍ PODKLAD		Woven Secondary
	**PROVEDENÍ**		
	VHODNOST		Silná bytová zátěž - 23, střední komerční - 32
	WIRA ABRAZIVNÍ TEST	PD 6527:Clause 17	Překročilo 50 000 tření
	STATICKÁ ZÁTĚŽ	ISO 3416	24% ztráta tloušťky po 24 h
	DYNAMICKÁ ZÁTĚŽ	ISO 2094	32% ztráta tloušťky po 1000 nárazech
	TUFT ANCHORAGE	ISO 4919	Nad 1 kg
	**BAREVNÁ ODOLNOST**		
	ODOLNOST NA SVĚTLO	ISO 105-B02	4/5 u všech barev
	ODOLNOST NA MOKRO	ISO 105-E01	4/5 u všech barev
	ODOLNOST ŠAMPÓNOVÁNÍ	BS 1006:UK-TB	4/5 u všech barev
	**TEPELNÉ HODNOTY**	BS 4745:2005	
	TOG	(ISO 5085-1:1989)	1.5 Tog
	TEPELNÝ ODPOR		0.15 m^2 k/w
	**HOŘLAVOST**		
	CE MARK RATING	BS EN 13501-1:2007 + A1:2009	Efl
	TEST tabletou METHENAMIN		Prošlo - nízký efekt vznícení
	**CHEMICKÉ DOPADY**		
	FORMALDEHYDE	CE	E1
	**BIOLOGICKÁ OCHRANA**		
	MOL / HMYZ REZISTENCE		CHRÁNĚNO PROTI HMYZU & ROZKLADU

OBECNÉ INFORMACE

Instalace - Ve všech místech komerční aplikace je doporučeno celoplošné lepení dle BS 5325 (1983). Je -li vyžadována podložka, měla by být pevného a kvalitního typu a pokud je koberec instalován ve větších komerčních prostorách, měl by být koberec instalován za pomocí teleskopického napínáku. U množstevních objednávek vyžadujících jednotnost barev, prosíme uveďte toto v době objednání.

Údržba - Pro udržení vzhledu koberce se doporučuje, aby byl vysáván nejméně třikrát týdně k odstranění částic, nečistot a prachu. Pro použití na koberci se střiženým vlasem se doporučuje vysavač s rotačním kartáčem a klepačem.
Vezměte prosím na vědomí, že v průběhu času, pochozí zátěž spolšťuje kobercové vlákno v hlavních pochozích trasách, což působí oblasti různého opotřebení. Tyto oblasti budou vypadat světleji nebo tmavěji ve srovnání s méně často používanými částmi. Toto stínování / stopování nebo zploštění dochází u všech koberců s povrchem vláken a jako takový není přijímán jako základ pro jakoukoli stížnost. Stejně tak otočení vlákna (nebo vodoznačení) je jev, který může ovlivnit všechny koberce se střiženým vlasem a jako takový
není přijímán jako výrobní vada.

Srovnání - Tento vzorek nemusí být ze stejné výrobní dávky jako aktuální zásoba, a proto by měl být používán jako průvodce a ne jako přesná shoda. Stejně jako u šířky 5 metrů a 4 metru nelze zaručit stejnobarevnost.
Důležité - Minimální objednané množství je 1,5 bm.

GREENWOOD & COOPE LTD. Brookhouse Mill, Greenmount, Bury, Lancashire BL8 4HR TEL: 01204 881234 FAX: 01204 887722
E-MAIL: info@cormarcarpets.co.uk WEBSITE: www.cormarcarpets.co.uk

proflooring
Výhradní dovoz ČR a SK

ProFlooring s.r.o., Raichlova 2610/9, 155 00 Praha 5
Tel.: +420 224 458 031
E-mail: info@proflooring.cz Web: www.proflooring.cz

CE

19

Greenwood and Coope Ltd.
Brookhouse Mill, Greenmount
Bury, Lancashire BL84HR.
United Kingdom

Primo Ultra

DOP: PULT 25/02515A/04/09

EN 14041:2004/AC:2006

Textile Floor Covering EN1307
NB 2895

Použití v interiéru

Reakce na oheň Efl
Emise formaldehydu E1