

beaulieu
needle felt

Art Expo

EVENT

ISO CERTIFIED
9001, 14001, 45001

A division of
Beaulieu International Group
BFS Europe NV
Groenedreef 15A, 9770 Kruisem
www.beaulieu-needlefelt.com

DS · C_{fl}-s1 · 22

CE
EN 14041
EN 1307

Manufacturing process Herstellungs verfahren Procédé de fabrication Proceso de fabricación	**ISO 2424**	**Needle felt**
Pile composition Polmaterial Composition des fibres Composición de la fibra	**-**	**100% PP**
Surface structure Oberflachenstruktur Aspect de surface Estructura de la superficie	**-**	**Dilour**
Backing Rücken Dossier Soporte	**ISO 2424**	**Resine**
Pile weight Polgewicht Poids des fibres Peso de la fibra	**ISO 8543**	**450 g/m²**
Total weight Gesamtgewicht Poids total Peso total	**ISO 8543** ○	**510 g/m²**
Pile height Polhöhe Hauteur du velours Altura de la fibra	**ISO 1765**	**2,5 mm**
Total height Gesamthöhe Hauteur totale Altura total	**ISO 1765**	**4,5 mm**
Roll length Länge Longueur Longitud del rollo	**-**	**30 m**
Fire classification Brandklassifizierung Classement feu Clasificación de fuego	**EN13501-1**	**Cfl-s1**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

DNF.RO.MAR.15a/3/01-04-2024
Update: 11-2025


Art Expo


○ without foil | ohne Folie | sans film
● with foil | mit Folie | avec film

Code	1 m	2 m	3 m	4 m
1054		○		
2021		○		○
2022		○		○
2024		○		○
2296		○		○
0700 *		○		○
3041 *		○		○

Code	1 m	2 m	3 m	4 m
4016 *		○		
4110 *		○		
0808 *		○		
5055 *		○		○
5120 *		○		
6098 *		○		




























Colours may slightly vary from batch to batch. Characteristics in line with EN 1307 standards. We reserve the right to alter technical specifications.Protection foil is not suitable in humid conditions.

Die Farben können von Charge zu Charge leicht variieren. Die Eigenschaften entsprechen der Norm EN 1307, Änderungen der technischen Daten sind vorbehalten. Die Schutzfolie ist nicht für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet.

Les couleurs peuvent varier légèrement d'un lot à l'autre. Caractéristiques conformes aux normes EN 1307. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques. Le film de protection n'est pas adapté aux conditions humides.

Los colores pueden variar ligeramente de un lote a otro. Las características están en línea con los estándares EN 1307. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas. La lámina protectora no es adecuada para condiciones húmedas.

© Beaulieu International Group